800 EPOXY PUTTY

Описание

Эпоксидная двухкомпонентая шпатлевка, не содержащая растворителей. Отличается простотой в использовании, высокой степенью адгезии. Создает гладкую поверхность с исключительной механической и химической стойкостью

Рекомендуется для ремонта промышленных полов, бетонных поверхностей, таких как дымовые трубы, бассейны, резервуары для хранения.

Техническая информация

Цвет	А-компонент : Белый. В-компонент : Черный. Смесь : серый
Соотношение компонентов	A:B-2:1 по весу
Работопригодность	80-90 минимально (25ºC)
Плотность	A+B= 1,76кг/л (EN ISO 2811)
VOC - ЛОС	A: 0 г/л, B:0 г/л

Время сушки (25˚C)

Высыхание	24 ч.
Повторное применение покрытия	Мин. 24 ч., макс. 48 ч.
Время, по истечении которого разрешается хождение	3 дня
Полная полимеризация	5-7 дней

(Указанное время является ориентировачным и зависит от количества растворителя, влажности и температур).

Подготовка поверхности

Удалите весь разрушенный материал с поврежденных поверхностей, пока не появится твердая основа. Края должны быть как можно более вертикальными. Цемент прикрепленный к железу необходимо удалить. Железная арматура должна быть подвергнута пескоструйной обработке, и должна быть защищена антикоррозионной грунтовкой. После очистки пострадавший участок грунтуется эпоксидной грунтовкой 850 или эпоксидной грунтовкой без растворителей 860. Это облегчит проникновение шпатлевки в поверхность. Грунтовки 850 или 860 можно нанести на твердые нейлоновые щетки, чтобы осуществить применение на большую поверхность. Трещины должны быть забиты, приобритая схему V. Края точеной поверхности должны быть загрунтованы 850-эпоксидной грунтовкой, а затем заполнены шпатлевкой.

Нанесение

Тщательно смешать компоненты по весу 2A - 1B. Смесь эпоксидного связующего цемента наносится шпателем, чтобы покрыть отверстия и большие трещины. **Внимание: Смешанный материал должен быть применен в течении 60 минут.**

Наносить при температуре	10-35˚C
Влажность	< 60% относительной влажности

Хранение

До 12 месяцев в сухом и прохладном месте при температуре 5-30˚C.

Безопасность

Ознакомьтесь с паспортом безопасности . Предоставляется по запросу.

Для оптимального выбора и применения систем промышленных полов наша компания сотрудничает с авторизованными и лицензированными техническими мастерскими.
Для получения дополнительной информации - обращайтесь к нам.
В случае выбора материала и его применение от других лиц, компания не дает гарантии и не несет ответственности за конечный результат.

Настоящий технический паспорт отменяет и заменяет все предыдущие версии.

Вся указанная в данном техническом паспорте информация, рекомендации, инструкции и технические характеристики представляют собой результаты испытаний проведенных под контролем, либо в специально заданных условиях. Их точность, полнота и пригодность в конкретных условиях любого подразумеваемого использования продукции должны определяться исключительно Покупателем и/или лицом, работащим с данным продуктом.