

DECK OIL

Περιγραφή	Το Deck Oil είναι ένα ειδικό μίγμα τροποποιημένων φυσικών ελαίων. Χρησιμοποιείται για τον εμποτισμό, την συντήρηση και το φρεσκάρισμα ξύλων όπως τικ, μαόνι, όρεγκον καθώς και για κάθε γυμνό ξύλο. Διεισδύει στους πόρους του ξύλου, εμποδίζοντας το νερό να εισχωρήσει, χωρίς να σχηματίζει φιλμ. Έχει μεγάλη αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στην έντονη ηλιοφάνεια, άριστη πρόσφυση ενώ ζωντανεύει και τονίζει την φυσική απόχρωση και υφή του ξύλου. Είναι ιδανικό για έπιπλα κήπου, βεράντας, καταστρώματα πλοίων, deck πισίνας καθώς και για κάθε ξύλινη διακοσμητική κατασκευή εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Διατίθεται σε διάφανο.	
Τεχνικά Δεδομένα	Απόχρωση	Διάφανο
	Ειδικό Βάρος	0,84-0,86 kg/lit (EN ISO 2811)
	Θεωρητική Καλυπτικότητα	10-15 m ² /lit
	VOC - ΠΟΕ	Έτοιμο προς χρήση μέγιστο 400 g/lit ΟΡΙΑ ΕΕ (2010): 700 g/lit ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ στ-προϊόντα χρώσης ξύλου χωρίς σχηματισμό υμενίου, τύπος Δ
Χρόνοι Ξήρανσης (25°C)	Αφής	2-3 hrs
	Επαναβαφής	24-48 hrs
	<i>(Οι παραπάνω χρόνοι είναι ενδεικτικοί και εξαρτώνται από το ποσοστό αραίωσης, την υγρασία και τη θερμοκρασία)</i>	
Προετοιμασία Επιφανείας	Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι στεγνές, καθαρές χωρίς λάδια και σκόνες, και χωρίς χαλαρά ή σαθρά τμήματα. Τυχόν παλαιές επιστρώσεις βερνικιών θα πρέπει να απομακρύνονται με μηχανικά μέσα.	
Τρόποι Εφαρμογής	Θα πρέπει να εφαρμόζεται απευθείας πάνω στην επιφάνεια του ξύλου, ώστε να επιτυγχάνεται εμποτισμός αυτού. Εφαρμόζεται απευθείας χωρίς αραίωση με πινέλο, εμβάπτιση. Μετά την εφαρμογή, σκουπίστε με πανί ή πινέλο ώστε να απομακρυνθεί η πλεονάζουσα ποσότητα. Για επιφάνειες εκτεθειμένες σε δύσκολες καιρικές συνθήκες εφαρμόστε δεύτερο χέρι DECK OIL	
	Θερμοκρασία εφαρμογής	10°C-35°C
	Προτεινόμενοι διαλύτες	1124, 1015
	Καθαρίζεται τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με τους προτεινόμενους με διαλύτες	
Αποθήκευση	Έως 12 μήνες αναλόγως αποθήκευσης (ξηρό και δροσερό μέρος 5°C-30°C)	
Ασφάλεια Προφυλάξεις	Ανατρέξτε στο Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας. Διατίθεται κατόπιν αιτήσεως.	

Το συγκεκριμένο φύλλο τεχνικών προδιαγραφών αντικαθιστά και ακυρώνει όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

Οι πληροφορίες, οδηγίες, προτάσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο συγκεκριμένο φύλλο τεχνικών προδιαγραφών, ανταποκρίνονται στα αποτελέσματα και στην εμπειρία που προέκυψαν από δοκιμές σε ελεγχόμενες ή ειδικά διαμορφωμένες συνθήκες.

Η ακρίβεια και καταλληλότητα αυτών των αποτελεσμάτων στις πραγματικές συνθήκες στις οποίες θα εφαρμοστεί το συγκεκριμένο προϊόν, πρέπει να καθοριστούν και εξαρτώνται αποκλειστικά και μόνο από τον αγοραστή ή/ και εφαρμοστή.