

## STANCOSOL

<b>Περιγραφή</b>	<p>Άοσμο, υδατοδιαλυτό, ενός συστατικού, προστατευτικό - εμποτιστικό ακρυλικής βάσης για ξύλα, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Παρέχει προστασία από τον ήλιο, την υγρασία και γενικά από παράγοντες που ενδέχεται να καταστρέψουν τις ιδιότητες του ξύλου. Προστατεύει και διακοσμεί ξύλινες επιφάνειες. Παρουσιάζει υψηλή πρόσφυση και ελαστικότητα, μεγάλη διεισδυτικότητα, δεν ξεφλουδίζει, δεν σκάει. Εμφανίζει μακροχρόνια αντοχή στην ακτινοβολία του ήλιου και σταθερότητα αποχρώσεων.</p>	
<b>Τεχνικά Δεδομένα</b>	<p>Απόχρωση Διάφανο –14 αποχρώσεις χρωματολογίου                  Ειδικό Βάρος 1 (±0,05) kg/lit (EN ISO 2811)                  Στερεά 23% κατά όγκο                  Θεωρητική Καλυπτικότητα 10-12m<sup>2</sup>/lit                  VOC - ΠΟΕ* Έτοιμο προς χρήση μέγιστο: 110g/lit                  ΟΡΙΑ ΕΕ (2010): 130 g/lit                  ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: στ-προϊόντα χρώσης ξύλου χωρίς σχηματισμό υμενίου, τύπος Υ</p>	
<b>Χρόνοι Ξήρανσης (25°C)</b>	<p>Αφής 30-60 min                  Επαναβαφής 3-5 hrs                  Πλήρους σκλήρυνσης 48-72 hrs  <i>(Οι παραπάνω χρόνοι είναι ενδεικτικοί και εξαρτώνται από το ποσοστό αραίωσης, την υγρασία και τη θερμοκρασία)</i></p>	
<b>Προετοιμασία Επιφάνειας</b>	<p>Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι στεγνές, καθαρές χωρίς λάδια και σκόνες, και χωρίς χαλαρά ή σαθρά τμήματα. Τυχόν παλαιές επιστρώσεις βερνικιών θα πρέπει να απομακρύνονται με μηχανικά μέσα</p>	
<b>Τρόποι Εφαρμογής</b>	<p>Κατάλληλο για βιομηχανική εφαρμογή, επαγγελματίες και ιδιώτες χρήστες. Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση (δεν απαιτείται αραίωση). Θα πρέπει να εφαρμόζεται απευθείας πάνω στην επιφάνεια του ξύλου, ώστε να επιτυγχάνεται εμποτισμός αυτού. Εφαρμόζεται με ψεκασμό ή με πινέλο.                  Για μεγαλύτερη προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες και για καλύτερο φινιρίσμα προτείνεται επαναβαφή με υδατοδιαλυτό ακρυλικό βερνίκι AQUASOL, σε μία λεπτή στρώση. Για να αποφευχθεί η πιθανότητα ξεφλουδίσματος ή σκασίματος, μην εφαρμόζεται σε παχιά στρώση.</p> <p>Θερμοκρασία εφαρμογής 10°C-35°C                  Προτεινόμενοι διαλύτες Νερό                  Σχετική Υγρασία &lt; 70 %                  Υγρασία ξύλου &lt; 12 % σκληρό ξύλο                  &lt; 15 % μαλακό ξύλο</p> <p>Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό και όχι με διαλύτες.</p>	
<b>Αποθήκευση</b>	<p>Έως 12 μήνες αναλόγως αποθήκευσης (ξηρό και δροσερό μέρος 5°C-30°C)</p>	
<b>Ασφάλεια Προφυλάξεις</b>	<p>Ανατρέξτε στο Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας. Διατίθεται κατόπιν αιτήσεως.</p>	

Το συγκεκριμένο φύλλο τεχνικών προδιαγραφών αντικαθιστά και ακυρώνει όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

Οι πληροφορίες, οδηγίες, προτάσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο συγκεκριμένο φύλλο τεχνικών προδιαγραφών, ανταποκρίνονται στα αποτελέσματα και στην εμπειρία που προέκυψαν από δοκιμές σε ελεγχόμενες ή ειδικά διαμορφωμένες συνθήκες.

Η ακρίβεια και καταλληλότητα αυτών των αποτελεσμάτων στις πραγματικές συνθήκες στις οποίες θα εφαρμοστεί το συγκεκριμένο προϊόν, πρέπει να καθοριστούν και εξαρτώνται αποκλειστικά και μόνο από τον αγοραστή ή/ και εφαρμοστή.