

B460 ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΣΤΑΜΠΩΤΩΝ

Περιγραφή	Άοσμο, υδατοδιαλυτό, ακρυλικό βερνίκι ενός συστατικού με φίλτρα κατά της UV ακτινοβολίας για εμποτισμό, αδιαβροχοποίηση, συντήρηση και τόνωση επιφανειών από τσιμέντο-μπετό. Εμφανίζει υψηλές αντοχές στις καιρικές συνθήκες, και στις θερμοκρασιακές μεταβολές (παγετός-καύσωνας). Προσδίδει στη επιφάνεια σταθερότητα και αντοχή των αποχρώσεων. Εμφανίζει πλήρη διαφάνεια, δεν ξεφλουδίζει, στεγνώνει γρήγορα, γυαλίζει προστατεύει και διακοσμεί τις επιφάνειες.	
Τεχνικά Δεδομένα	Απόχρωση Γυαλάδα Ειδικό Βάρος Στερεά (A+B) Θεωρητική Καλυπτικότητα VOC - ΠΟΕ*	Διάφανο Γυαλιστερό - ματ 1 kg/lt 42 % κατά βάρος 5-10 m ² /lt (αναλόγως του πορώδους της επιφάνειας) 40 g/lt
Χρόνοι Ξήρανσης (25°C)	Αγγίματος Επαναβαφής Πλήρους σκλήρυνσης	1 hr 3-5 hrs 24-36 hrs <i>(Οι παραπάνω χρόνοι είναι ενδεικτικοί και εξαρτώνται από το ποσοστό αραίωσης, την υγρασία και τη θερμοκρασία)</i>
Προετοιμασία Επιφάνειας	Η προς βαφή επιφάνεια θα πρέπει να είναι εντελώς στεγνή και καθαρή, απαλλαγμένη από υλικά που εμποδίζουν την πρόσφυση όπως σαθρά κομμάτια, σκόνες, λάδια, γράσο κ.α., προστατευμένη από την εκ των όπισθεν προσβολή της υγρασίας. Νέες επιφάνειες τσιμέντου θα πρέπει να αφήνονται τουλάχιστον 30 ημέρες προς ξήρανση, πριν την εφαρμογή βερνικιού. Παλιότερες επιστρώσεις που έχουν φουσκώσει ή αποκολλώνται απομακρύνονται με μηχανικά μέσα.	
Τρόποι Εφαρμογής	Εφαρμόζεται με ρολό (κατά προτίμηση πολυεστερικό κοντής τρίχας υψηλής ποιότητας ώστε να ελαχιστοποιείται ο αφρισμός) ή πινέλο αφού αραιωθεί με νερό σε ποσοστό 10-20%. Μετά την εφαρμογή του, η επιφάνεια δεν θα πρέπει να έρθει σε επαφή με νερό ή έντονη υγρασία για τουλάχιστον 48 ώρες. Αν η εφαρμογή γίνει σε επιφάνεια με υψηλότερη του επιτρεπτού υγρασία (4%) ή σε θερμοκρασία μικρότερη των 8 °C τότε ενδέχεται να εμφανιστούν άσπρισμα, θάμπωμα, απώλεια γυαλάδας ή ρηγματώσεις., γι’ αυτό συνίσταται η εφαρμογή στις συνιστώμενες συνθήκες θερμοκρασίας (10-30 °C) και υγρασίας εφαρμογής (<70%). Θερμοκρασία εφαρμ. 10-30 °C Θερμοκρασία επιφάνειας. 10-30 °C Υγρασία εφαρμογής <70% σχετική υγρασία Υγρασία επιφάνειας <4% Προτεινόμενοι διαλύτες Νερό	
Αποθήκευση	Έως 12 μήνες (ξηρό και δροσερό μέρος 5-30°C).	
Ασφάλεια Προφυλάξεις	Ανατρέξτε στο Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας. Διατίθεται κατόπιν αιτήσεως.	

Το συγκεκριμένο φύλλο τεχνικών προδιαγραφών αντικαθιστά και ακυρώνει όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

Οι πληροφορίες, οδηγίες, προτάσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο συγκεκριμένο φύλλο τεχνικών προδιαγραφών, ανταποκρίνονται στα αποτελέσματα και στην εμπειρία που προέκυψαν από δοκιμές σε ελεγχόμενες ή ειδικά διαμορφωμένες συνθήκες.

Η ακρίβεια και καταλληλότητα αυτών των αποτελεσμάτων στις πραγματικές συνθήκες στις οποίες θα εφαρμοστεί το συγκεκριμένο προϊόν, πρέπει να καθοριστούν και εξαρτώνται αποκλειστικά και μόνο από τον αγοραστή ή/ και εφαρμοστή.