

B460 WATERBASED STAMPED FLOOR VARNISH

Описание	Акриловый однокомпонентный лак на водной основе, без запаха, с фильтрами против УФ-излучения. Применяется для гидроизоляции, защиты и фиксации штампованного бетона, бетонных и каменных полов. Обладает высокой устойчивостью к воздействию погодных условий и перепадам температур. Придает поверхности стабильность и прочность. Прозрачный, не образует корку, быстро высыхает и имеет высокую степень блеска, что придает поверхности привлекательность и защитные свойства.	
Техническая информация	Цвет	Прозрачный
	Блеск	Глянцевый - Матовый
	Плотность	1 кг/л
	Сухой остаток (А+В)	42 % по весу
	Теоретический расход	5-10 м²/л (в зависимости от пористости поверхности)
	VOC - ПОЕ*	40 г/л
Время сушки (25°С)	Высыхание на ощупь	1 ч.
	Повторное применение покрытия	3-5 ч.
	Полная полимеризация	24-36 ч.
	(Указанное время является ориентировочным и зависит от количества растворителя, влажности и температур)	
Подготовка поверхности	Перед нанесением покрытия поверхность необходимо высушить, оградить от попадания на нее влаги во время работы и сушки, очистить от грязи и пыли, обезжирить. Поверхность должна быть защищена от образования остаточной влажности. Если бетонная поверхность свежая, необходимо подождать один месяц после заливки бетона перед нанесением грунтовки. Старые вздувшиеся и отслоенные слои должны быть удалены механическими средствами.	
Нанесение	Наносить валиком (предпочтительно из полиэстера высокого качества с коротким ворсом для предотвращения вспенивания) или кистью после разбавления водой на 10-20%. После нанесения, поверхность не должна контактировать с водой или высокой влажностью по крайней мере 48 часов.	
	Если нанесение происходит на поверхность, влажность которой превышает максимальную допустимую степень влажности (4%) или при менее 8 ° С, возможно появление следующих параметров: белизна, размытость, потеря блеска или появление трещин, поэтому применение должно быть осуществленно при температуре 10-30 ° С и при влажности <70%.	
	Наносить при температуре	10-30 °С
	Температура поверхности	10-30 °С
	Наносить при влажности	<70% относительной влажности
	Влажность поверхности	<4%
	Растворители	Вода
Хранение	До 12 месяцев в сухом и прохладном месте при температуре 5-30°С.	
Метра безопасности	Ознакомьтесь с паспортом безопасности . Предоставляется по запросу.	

Настоящий технический паспорт отменяет и заменяет все предыдущие версии.

Вся указанная в данном техническом паспорте информация, рекомендации, инструкции и технические характеристики представляют собой результаты испытаний проведенных под контролем, либо в специально заданных условиях. Их точность, полнота и пригодность в конкретных условиях любого подразумеваемого использования продукции должны определяться исключительно Покупателем и/или лицом, работающим с данным продуктом.