

B490 ΒΕΡΝΙΚΙ ΣΤΑΜΠΩΤΩΝ

Περιγραφή	Ακρυλικό βερνίκι ενός συστατικού με φίλτρα κατά της UV ακτινοβολίας για εμποτισμό, αδιαβροχοποίηση, συντήρηση και τόνωση επιφανειών τσιμέντο-μπετό. Εμφανίζει υψηλές αντοχές στα άλατα, σε ακραίες καιρικές συνθήκες, θερμοκρασιακές μεταβολές (παγετός-καύσωνας). Προσδίδει στη επιφάνεια σταθερότητα και αντοχή των αποχρώσεων. Εμφανίζει πλήρη διαφάνεια, δεν ξεφλουδίζει, στεγνώνει γρήγορα, γυαλίζει προστατεύει και διακοσμεί τις επιφάνειες.	
Τεχνικά Δεδομένα	Απόχρωση Γυαλάδα Ειδικό Βάρος Στερεά Θεωρητική Καλυπτικότητα VOC - ΠΟΕ	Διάφανο Γυαλιστερό, ματ 0,90 kg/ltr 35% κατά βάρος 5-10 m ² /ltr 665 g/ltr Έτοιμο προς χρήση μέγιστο (+20% διαλύτη): 706 g/ltr
Χρόνοι Ξήρανσης (25°C)	Εκτός σκόνης Αγγίματος Επαναβαφής Πλήρους σκλήρυνσης	5 λεπτά 30 λεπτά 2 ώρες 24 ώρες (Οι παραπάνω χρόνοι είναι ενδεικτικοί και εξαρτώνται από το ποσοστό αραίωσης, την υγρασία και τη θερμοκρασία).
Προετοιμασία Επιφάνειας	Η προς βαφή επιφάνεια θα πρέπει να είναι εντελώς στεγνή και καθαρή, απαλλαγμένη από υλικά που εμποδίζουν την πρόσφυση όπως σαθρά κομμάτια, σκόνες, λάδια, γράσο κ.α., προστατευμένη από την εκ των όπισθεν προσβολή της υγρασίας. Νέες επιφάνειες τσιμέντου θα πρέπει να αφήνονται τουλάχιστον 30 ημέρες προς ξήρανση, πριν την εφαρμογή βερνικιού. Παλιότερες επιστρώσεις που έχουν φουσκώσει ή αποκολλώνται απομακρύνονται με μηχανικά μέσα.	
Τρόποι Εφαρμογής	Εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολό σε μία ή δύο ψιλές στρώσεις και έπειτα από αραίωση 0-20% με διαλυτικό 1120 – 1015-2540. Μετά την εφαρμογή του , η επιφάνεια δεν θα πρέπει να έρθει σε επαφή με νερό ή έντονη υγρασία για τουλάχιστον 48 ώρες. Αν η εφαρμογή γίνει σε επιφάνεια με υψηλότερη του επιτρεπτού υγρασία (4%), τότε ενδέχεται να εμφανιστούν άσπρισμα, θάμπωμα, απώλεια γυαλάδας, αποκόλληση απολέπιση (flaking) ή ρηγματώσεις(cracking). Η εκ των όπισθεν υγρασία (ανερχόμενη υγρασία), ενδέχεται μελλοντικά να δημιουργήσει προβλήματα στη βαμμένη επιφάνεια, όπως θάμπωμα ή αποκόλληση-απολέπιση. Θα πρέπει να προτιμάται η εφαρμογή εμποτιστικής στρώσης και να αποφεύγεται η εφαρμογή παχιάς στρώσης στην επιφάνεια που μπορεί να δημιουργήσει παχύ φιλμ, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει μελλοντικά σε αποκόλληση απολέπιση (flaking) ή ρηγματώσεις (cracking). Θα πρέπει να αποφεύγεται η εφαρμογή κάτω από έντονη ηλιοφάνεια και σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας. Σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας ή/και σε περιπτώσεις εφαρμογής παχιάς στρώσης (πχ στα αυλάκια των αρμών) ενδέχεται να εμφανιστεί η δημιουργία φυσαλίδων. Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με αραίωση του B490 με αργό διαλυτικό (πχ 2540), ή/και με την εφαρμογή λεπτών πολλαπλών στρώσεων αντί μιας με μεγάλο πάχος film. Το B490, όπως και γενικότερα τα ακρυλικά βερνίκια ενός συστατικού, δεν εμφανίζουν υψηλές χημικές αντοχές. Γι αυτό σε τέτοιες περιπτώσεις, πχ. περιβάλλοντας χώρος πισίνας, θα πρέπει να προτιμώνται άλλες λύσεις (πχ 5900 PU VARNISH). Θερμοκρασία εφαρμογής 5-30°C Υγρασία εφαρμογής <70% σχετική υγρασία Υγρασία επιφάνειας <4% Προτεινόμενοι διαλύτες 1120-1015-2540 (αργό στέγνωμα) Η επιλογή του κατάλληλου διαλυτικού εξαρτάται από τον τρόπο εφαρμογής, καθώς και τις συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας. Για την ορθή επιλογή παρακαλώ επικοινωνήστε με το αρμόδιο τμήμα της εταιρείας μας.	

Αποθήκευση

Έως 12 μήνες αναλόγως αποθήκευσης (ξηρό και δροσερό μέρος 5°C-30°C), μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Ασφάλεια Προφυλάξεις

Ανατρέξτε στο Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας. Διατίθεται κατόπιν αιτήσεως.

Το συγκεκριμένο φύλλο τεχνικών προδιαγραφών αντικαθιστά και ακυρώνει όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

Οι πληροφορίες, οδηγίες, προτάσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο συγκεκριμένο φύλλο τεχνικών προδιαγραφών, ανταποκρίνονται στα αποτελέσματα και στην εμπειρία που προέκυψαν από δοκιμές σε ελεγχόμενες ή ειδικά διαμορφωμένες συνθήκες. Η ακρίβεια και καταλληλότητα αυτών των αποτελεσμάτων στις πραγματικές συνθήκες στις οποίες θα εφαρμοστεί το συγκεκριμένο προϊόν, πρέπει να καθοριστούν και εξαρτώνται αποκλειστικά και μόνο από τον αγοραστή ή/ και εφαρμοστή.