

B490 STAMPED FLOOR VARNISH

Описание	Однокомпонентный акриловый лак с фильтрами против УФ-излучения и высоким уровнем пропитки. Подходит для гидроизоляции, защиты, фиксации и улучшения поверхностей из цемента и штампованного бетона. Обладает свойствами высокой устойчивости к воздействию соли, экстремальным погодным условиям, перепадам температуры (мороз - жара). Повышает долговечность поверхности. Не отслаивается, быстро высыхает, защищает и украшает поверхность. Создает не желтеющий прозрачный слой.	
Техническая информация	Цвет	Прозрачный
	Блеск	Глянцевый, матовый
	Плотность	0.90 кг/л
	Теоретический расход	5-10 м²/л
	Сухой остаток	35% по весу
	VOC - ЛОС	665 г/л Максимальное содержание ЛОС в готовом к применению продукте (+20% растворителя): 706 г//л
Время сушки (25°C)	От пыли	5 мин.
	Высыхание на ощупь	30 мин.
	Повторное применение покрытия	2 ч.
	Полная полимеризация	24 ч.
	(Указанное время является ориентировочным и зависит от количества растворителя, влажности и температур)	
Подготовка поверхности	Перед нанесением покрытия поверхность необходимо высушить, оградить от попадания на нее влаги во время работы и сушки, очистить от грязи и пыли, обезжирить. Поверхность должна быть защищена от образования остаточной влажности. Если бетонная поверхность свежая, необходимо подождать один месяц после заливки бетона перед нанесением. Старые вздувшиеся и отслоенные слои должны быть удалены механическими средствами.	
Нанесение	Наносится валиком или кистью в один или два тонких слоя после разбавления 0-20% разбавителями 1120 - 1015 - 2540. Необходимо обеспечить сушку не менее 48 часов перед любым контактом с водой или интенсивной влажностью.	
	Если нанесение происходит на поверхность, влажность которой превышает максимально допустимую степень влажности (4%), возможны потеря блеска, мутность поверхности, отслаивание (flaking) и появление трещин (cracking).	
	Остаточная влажность в будущем может создать проблемы на окрашенной поверхности, например, помутнение и отслаивание поверхности.	
	Рекомендуется нанесение пропиточного слоя и избегать нанесение толстого слоя на поверхность, которая может образовать толстую пленку, поскольку это может привести к отслаиванию или потрескиванию в будущем.	
	Следует избегать нанесения материала под интенсивным солнечным светом и в условиях высокой температуры. При нанесении при высоких температурах и / или при нанесении толстого слоя (например, в суставах) на поверхности могут появиться пузырьки. Проблема может быть решена путем разбавления продукта B490 растворителем медленной сушки (2540) и / или с помощью применения нескольких тонких слоев вместо одного толстого слоя.	
	B490, как и все однокомпонентные акриловые лаки не проявляют высокой химической устойчивости. Таким образом, в случаях применения материала на поверхностях вокруг бассейна, рекомендуется предпочесть другие решения (например, 5900 PU VARNISH)	
	Наносить при температуре	5-30°C
	Растворители	1120-1015-2540
	Наносить при влажности	<70% относительной влажности
	Влажность поверхности	<4%



Выбор подходящего растворителя зависит от метода нанесения, показателей температуры и влажности. Для оптимального выбора растворителя просьба связаться с представителем технического отдела нашей компании.

Хранение

До 12 месяцев в сухом и прохладном месте при температуре 5-30°C, вдали от солнечного света.

Безопасность

Ознакомьтесь с паспортом безопасности. Предоставляется по запросу.

Настоящий технический паспорт отменяет и заменяет все предыдущие версии.

Вся указанная в данном техническом паспорте информация, рекомендации, инструкции и технические характеристики представляют собой результаты испытаний проведенных под контролем, либо в специально заданных условиях. Их точность, полнота и пригодность в конкретных условиях любого подразумеваемого использования продукции должны определяться исключительно Покупателем и/или лицом, работающим с данным продуктом.