

HUVER

Описание	Высококачественное однокомпонентное быстросохнущее антикоррозионное промышленное покрытие на основе специального, негорючего хлорированного каучука. Специально разработано для защиты цементных и металлических поверхностей, находящихся в промышленной или морской среде, а также для нанесения разметки на дорожное полотно высокого качества. Рекомендуется его применение в качестве защитного покрытия для портовых сооружений, гидроэлектростанций, металлических конструкций, трубопроводов, снегоуборочной и сельскохозяйственной техники. Соответствует высоким требованиям защиты от воздействия воды, окисления, морской воды, кислотной и щелочной среды. Характеризуется отличной устойчивостью к погодным условиям, долговечностью, солевому туману, а также быстрой сушкой и простотой в применении.	
Техническая информация	Цвет Степень глянца Плотность Сухой остаток Теоретический расход Содержание ЛОС	RAL – цвета по заказу Матовая 1,30 ± 0,05 кг/л (EN ISO 2811) 42 ± 2% по объему 6,46 м²/кг (50мкм) 565 г/л Только для промышленного использования (1999/13/EC)
Время сушки (25°C, 50мкм)	От пыли Высыхание Полное отверждение	20 мин 3-5 ч 48-72 ч
Подготовка поверхности	(Указанное время является ориентировочным и зависит от количества растворителя, влажности и температуры.) Поверхность должна быть сухая и полностью очищена. Металлические поверхности должны быть загрунтованы подходящей антикоррозионной грунтовкой (812–323), цементные поверхности должны быть загрунтованы эпоксидным грунтом 850 EPOXY PRIMER или грунтовкой 2000. Благодаря своим антикоррозионным свойствам может использоваться в качестве однослойного покрытия (DTM) без применения грунтовки. Существующие неровности (трещины, дыры) рекомендуется покрывать таким же грунтом.	
Нанесение	Не покрывать двухкомпонентными покрытиями. Методы нанесения: Кистью или валиком после разбавления на 5–10 % одним из растворителей 1120–1119. Безвоздушное распыление (airless) (давление: 0,013–0,019 in) после разбавления до 10% одним из растворителей. Распылителем (диаметр: 1,8–2,2 мм, давление: 3-5 бар) после разбавления одним из растворителей до 10%.	
	Рекомендуемая толщина пленки Наносить при температуре Рекомендованные растворители	50мкм 5-35°C 1119–1120 Выбор подходящего растворителя зависит от метода нанесения, показателей температуры и влажности. Для оптимального выбора растворителя просьба связаться с представителем технического отдела нашей компании.
Хранение	До 24 месяцев в сухом и прохладном месте при температуре 5–30°C.	
Безопасность	Ознакомьтесь с паспортом безопасности. Предоставляется по запросу.	

Настоящий технический паспорт отменяет и заменяет все предыдущие версии. Вся указанная в данном техническом паспорте информация, рекомендации, инструкции и технические характеристики представляют собой результаты испытаний, проведенных под контролем, либо в специально заданных условиях. Их точность, полнота и пригодность в конкретных условиях любого подразумеваемого использования продукции должны определяться исключительно Покупателем и/или лицом, работающим с данным продуктом.