555 ROAD MARKING PAINT

Описание

Высококачественная однокомпонентная дорожная маркировочная краска на акриловой основе. Используется для разметки бетонных и асфальтированных поверхностей, таких как дороги, спортивные площадки, ангары, и тд. Обладает отличными качествами адгезии, прочности, упругости и противостояния погодным условиям. Краска отлично сочетается со стеклянными светоотражающими гранулами, которые наносятся на мокрую плеку краски.

Техническая информация

Цвет	Белый – желтый – каталог оттенков предоставляется по запросу
Степень блеска	Матовый
Сухой остаток	70% по весу
Плотность	1,50 (±0,05) в зависимости от оттенка
Теоретический расход	3,80 $м^2$/кг для сухой пленки толщиной 100 мкм 1,90 $м^2$/кг для сухой пленки толщиной 200 мкм 1,50 $м^2$/кг для сухой пленки толщиной 250 мкм Указанный расход может отличаться из-за потери продукта во время нанесения и из-за абсобирующей способности подложки.
Содержание ЛОС	Готово к применению (+10% растворителя): 495 г/л Нормы ЕС (2010): 500г/л Подкатегория: i–однокомпонентное защитное покрытие, покрытие для бетонных полов, тип - OP

Время сушки (25˚C)

Высыхание	20-30 мин (25ºC, 250 мкм)
Межслойная выдержка	2-3 ч.
Полная полимеризация	6 ч (25ºC, 250мкм)

(*Указанное время является ориентировачным и зависит от количества растворителя, влажности и температуры.*)

Подготовка поверхности

Поверхность, подлежащая окраске, должна быть полностью сухой и очищенной от рыхлых частиц, пыли, масла, жира и т. д.

Нанесение

После разбавления на 5-10% краску можно наносить кистью, валиком, распылителем или специализированным распылитетелем для разметки дорог. Не покрывать двухкомпонентными красками. Для достижения высокой степени светоотражения и нулевой скользкости на покрытие необходимо наносить смесь из стеклянных светоотражающих гранул и противоскользящей примеси (расход 250-350 г/$м^2$) до высыхания краски.

Рекомендуемая толщина пленки	100-250 мкм
Наносить при температуре	10-35˚C
Растворители	1120-1131-1121-1015 Выбор растворителя зависит от метода нанесения, показателей температуры и влажности. Для оптимального выбора растворителя просьба связаться с представителем технического отдела нашей компании.
Относительная влажность	< 80%

Хранение

До 12 мес. в сухом прохладном месте (5ºC-35ºC)

Безопасность

Ознакомьтесь с паспортом безопасности. Предоставляется по запросу.

Настоящий технический паспорт отменяет и заменяет все предыдущие версии.
Вся указанная в данном техническом паспорте информация, рекомендации, инструкции и технические характеристики представляют собой результаты испытаниий проведенных под контролем, либо в специально заданных условиях. Их точность, полнота и пригодность в конкретных условиях любого подразумеваемого использования продукции должны определяться исключительно Покупателем и/или лицом, работащим с данным продуктом.